







FABRICANTE

Zenet Prefabricados, S.L.  
ESCALONILLA  
Crt. TO-7722, Km. 4  
Escalonilla (Toledo)  
45517



TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Nombre: Jorge Franco Rey  
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Col.19951



Hoja 3 de 3

6.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ELEMENTO PREFABRICADO AISLADO

Longitud entrega considerada ... 50 mm

TIPO DE PLACA	Módulo Resistente sección homogeneizada		Fuerza de tesado (*8)	Excent. pret. (*9)	Inclinaciones debidas al pretensado (N/mm²)				FLEXIÓN POSITIVA				FLEXION NEGATIVA			Rigidez homog.	Cortante	FLEXIÓN POSITIVA		
	inferior	superior	P <sub>o</sub>	e	σ <sub>p,inf</sub>	σ <sub>p,sup</sub>	σ <sub>p,inf</sub>	σ <sub>p,sup</sub>	Momento último	Rel.	Momento Eje.vano	Mu Carg.punt (*19)	Momento último	Momento Ejec.s/sop (*10)	E·Ih	Vu (*5)	M. Lim. Serv. clase exposición (*6)			
	mm²	mm²	KN	mm	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	m·kN	x/d	M <sub>2</sub> (*3)	MuP (*19)	m·kN	m·kN	kN·m²	kN	M <sub>o</sub>	M <sub>o'</sub>	M <sub>o2</sub>	
P1	5171977	4556006	200.3	53.3	5.5	0.9	5.3	0.9	55.56	0.19	25.94	47.23	26.94	22.21	29556	53.23	24.90	27.28	52.97	
P2	5229598	4573531	250.3	75.0	7.9	0.0	7.5	0.0	73.87	0.22	37.30	62.79	26.68	18.18	29770	55.93	35.48	38.43	66.24	
P3	5274648	4592779	350.5	68.1	10.6	0.5	9.9	0.4	95.90	0.35	49.38	81.52	37.57	20.40	29957	60.98	46.52	50.59	82.41	
P4	5313026	4600455	400.6	75.6	12.7	-0.1	11.6	-0.1	110.04	0.41	58.69	93.53	38.00	18.00	30085	63.36	54.88	59.48	93.37	
P5	5343160	4604503	450.6	79.5	14.7	-0.5	13.2	-0.5	122.08	0.47	67.02	103.77	38.96	16.42	30178	65.65	62.24	67.37	103.32	
P6	5365995	4605802	500.7	81.0	16.5	-0.7	14.6	-0.7	132.09	0.54	74.43	112.28	40.39	15.61	30242	67.86	68.69	74.33	112.34	
P4-2	5313026	4600455	364.4	75.6	11.6	-0.1	10.6	-0.1	110.04	0.41	53.46	93.53	38.00	18.04	30085	61.65	49.89	54.08	88.39	
P5-2	5343160	4604503	410.0	79.5	13.4	-0.5	12.0	-0.4	122.08	0.47	61.05	103.77	38.96	16.60	30178	63.80	56.58	61.24	97.66	
P6-2	5365995	4605802	455.5	81.0	15.0	-0.7	13.3	-0.6	132.09	0.54	67.80	112.28	40.39	15.87	30242	65.87	62.44	67.57	106.09	
P4-3	5313026	4600455	329.9	75.6	10.5	-0.1	9.6	-0.1	110.04	0.41	48.46	93.53	38.00	18.08	30085	59.98	45.12	48.90	83.61	
P5-3	5343160	4604503	371.1	79.5	12.1	-0.4	10.9	-0.4	122.08	0.47	55.34	103.77	38.96	16.78	30178	61.97	51.17	55.38	92.25	
P6-3	5365995	4605802	412.3	81.0	13.6	-0.6	12.1	-0.5	132.09	0.54	61.46	112.28	40.39	16.11	30242	63.90	56.47	61.11	100.12	
P7	5152466	4545837	200.3	44.8	5.1	1.3	5.0	1.3	53.62	0.20	24.28	45.57	28.57	23.78	29469	53.23	23.32	25.70	51.33	
P8	5191516	4554222	250.3	61.3	7.2	0.7	6.9	0.7	69.99	0.24	34.01	59.49	29.74	21.27	29602	55.93	32.43	35.37	63.06	
P9	5222263	4558833	300.4	69.6	9.2	0.3	8.6	0.3	84.77	0.28	42.75	72.06	31.48	19.60	29700	58.51	40.48	43.98	73.69	
P10	5245646	4560562	350.5	73.0	10.9	0.1	10.1	0.1	97.84	0.34	50.53	83.17	33.77	18.73	29768	60.98	47.55	51.59	83.33	

NOTAS (aplicables a la ficha completa):

- (\*1) y (\*2) Tensiones calculadas con la sección neta. A corto plazo quiere decir que el cálculo tensional se efectúa tras las pérdidas instantáneas de pretensado. Las tensiones negativas son tracciones.
- (\*3) Calculado según EHE-08 59.2 (b). Este momento se corresponde con la descompresión de la vigueta. Por tanto, su no superación durante el montaje, garantiza mantener la vigueta comprimida.
- (\*4) Calculado según EHE-08 59.2 (a). Este momento supone no superar la resistencia a flexotracción del hormigón vertido in situ.
- (\*5) Calculado según EHE-08 44.2.3.2.1.1. Se ha adoptado una **long. de entrega de: 50** mm. Fuerza de pretensado a largo plazo y hormigón con 28 días.
- M<sub>o</sub> Momento de descompresión de la fibra inferior de la sección
- M<sub>o'</sub> Momento que produce tensión nula en la fibra de la sección situada a la profundidad de la armadura inferior (la más baja)
- M<sub>o2</sub> Momento para el que se produce fisura de ancho 0,2 mm
- (\*6) El ELS de fisuración deberá verificarse según EHE-08 Art. 49 y Tabla 5.1.1.2, según clase de exp.: w<sub>máx I</sub> = 0,2 mm, w<sub>máx II</sub> = 0,2 mm (\*7), w<sub>máx IIIa</sub> = descompresión. Calculados con pérdidas totales
- (\*7) Adicionalmente, deberá comprobarse que las armaduras activas se encuentran en la zona comprimida de la sección. Para esta comprobación debe utilizarse M<sub>o'</sub>
- (\*8) Fuerza de tesado inicial, sin descontar pérdidas instantáneas ni diferidas
- (\*9) Es la distancia entre el centro de gravedad de la sección neta de hormigón y el centro de gravedad de la fuerza total de pretensado.
- (\*10) Debe comprobarse también el anclaje de la armadura traccionada. En función de la entrega (mm), la armadura activa dispondrá de una capacidad mecánica que debería ser superior al esfuerzo cortante de cálculo. Al final de la ficha se suministran los datos para esta comprobación. Si la armadura activa no fuera suficiente, deberá suplementarse con armadura pasiva solapada con la activa y bien anclada.
- (\*11) Valores de cortante para regiones fisuradas, según EHE-08 44.2.3.2.1.2 (piezas sin armadura de cortante), considerando entrega 50 mm. Para entregas menores debería considerarse el cálculo como apoyo indirecto, no siendo aplicables los valores reflejados en esta columna. Para entregas mayores los valores están del lado de la seguridad.
- (\*12) ζ = (S / I) Losa / (S / I) Forjado. Parámetro que se utiliza para determinar el esfuerzo cortante de cálculo en forjados ejecutados sin sopandas.
- (\*13) α = Módulo resistente forjado / Módulo resistente losa. Parámetro que se utiliza para determinar el momento de cálculo para el ELS de Fisuración, según EHE-08 Anejo 8, apdo.3
- (\*14) β = Inercia bruta forjado / Inercia bruta losa. Parámetro que se utiliza en el cálculo de flechas, según EHE-08, Anejo 8, apdo.4
- (\*15) Valores del esfuerzo cortante de cálculo que producen el agotamiento por rasante. Secciones sin armadura transversal.
- (\*16) Valores del esfuerzo cortante de cálculo que producen el agotamiento por rasante contando solamente con la armadura de refuerzo al efecto (definida como Cel.01 en la Hoja 2). En EHE-08 solamente se pueden sumar las resistencias por cohesión entre hormigones y por armadura de cosido si se cumplen ciertas condiciones. Por ello se presentan los valores por separado, debiendo analizarse en cada caso si se pueden sumar o no. Se considerará en general t<sub>d</sub> = Vd / p·z
- (\*17) Valores del esfuerzo cortante absorbido por la armadura transversal de refuerzo, en caso de que haya sido definida. Si se necesita sumar la resistencia a cortante debida a dicha armadura (V<sub>su</sub>) junto con la del hormigón (V<sub>cu</sub>), será necesario multiplicar por 0,833 el valor de V<sub>cu</sub> suministrado en la columna (\*11).
- (\*18) A 28 días. Para otra edad se multiplicará por el factor:

Edad:	7 días	15 días	21 días	28 días	3 meses	6 meses	1 año	> 5 años
Rigidez:	0.83	0.89	0.91	1	1.06	1.13	1.16	1.2
Momento de fisuraci	0.78	0.86	0.96	1	1.1	1.17	1.22	1.27
- (\*19) Momento último a considerar en el caso de existencia de elevadas cargas puntuales en lugar de cargas uniformemente repartidas. Interacción flexión-cortante.